This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

公開実用 昭和59-28255

ig 日本国特許庁 (JP)

宜実用新案出顧公開

12 公開実用新案公報(U)

昭59—28255

51 Int. Cl.³ H 02 K 3 32 識別記号

庁内整理番号 7733 5H 43公開 昭和59年(1984)2月22日

審査請求 未請求

(全 頁)

毎回転電機の絶縁線輪

横浜市鶴見区末広町2の4東京 芝浦電気株式会社京浜事業所内

红実

顧 昭57-121654

22出

顧 昭57(1982)8月12日

沙考 案 者 佐野善春

九出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

范代 理 人 弁理士 井上一男

- 1. 考案の名称
 - 回転電機の絶縁線輪
- 2. 実用新案登録請求の範囲

複数本の導体素線をレーベル転位して形成した 回転電機の絶縁線輪において、2本の導体素線に またがる導体素線の転位部に、真空脱気処理した プリプレグ絶縁片を挿着したことを特徴とする回 転電機の絶縁線輪。

- 3. 考案の詳細な説明
 - (考案の技術分野]

本考案は回転電機用のレーベル転位した絶縁線輪の改良に関する。

[考案の技術的背景]

回転電機においては一般に電流による表皮効果とうず電流損を防止するため導体を細い導体(以下導体素線と云う)に分割している。さらに鉄心長が長く、大電流が流れる水車発電機、タービン発電機等の回転電機の絶線線輪の鉄心内導体素線はレーベル転位を施している。従来および本考案

公開実用 昭和59一 28255

の一奥施例に共通した回転電機の絶縁線輪の要部を第1図ないし第4図に示し、これを説明する。

まず素線絶縁(図示せず)のある導体素線材料を所定寸法に切断しレーベル転位を行なり形状に成形した第1図のような導体素線(1)を作る。この導体素線(1)を作る。ない第2図のようなとのではなったのではない。ないまなのではないではないがある。ないまなのではないがある。ない第4図に示すように、線輪導体(2)の凹のでは、次に第4図に示すように、線輪導体(2)の凹でに、線性コンパウンド(4)を埋めて凹凸を無くにのでは、対地絶線層(5)を設ける。

しかして従来の絶縁片(3)を形成する材料としては、単にマイカ片、又は繊維状絶縁スリーブ等の 絶縁基材が用いられていた。

[背景技術の問題点]

しかし、これらの材料から成る絶縁片(3) は導体 素線(1)との接着性が十分でない。従つて絶縁片(3) 挿入作業中に他の絶縁片(3)の挿入位置がずれる可

〔考案の目的〕

本考案の目的はレーベル転位部の素線間の短絡を容易に防止でき、かつ tan ð 一龍圧特性が良好な回転電機の絶線線を提供することにある。

〔考案の概要〕

公開実用 昭和59-28255

本考案においては2本の導体素線に他の導体素 線がまたがるレーベル転位部に、真空脱気処理し たプリブレグ絶縁片を挿着することにより、絶縁 片が適当な粘度で接着するので挿入作業が容易で、 かつ位置ずれが無くなり、しかも絶縁片が真空脱 気処理してあるので、tan 8 - 電圧特性が良好に なるようにするものである。

[考案の実施例]

以下、本考案の一実施例について、第1図ないし第5図を参照して説明する。第1図ないし第4図については既に説明した通りであるが、本実施例においては、絶縁片(3)を第5図に示したものを用いる点が従来と異なる。第5図の絶縁片(3)は真空脱気処理したプリプレグ絶縁片である。次にこの絶縁片(3)の製造方法について説明する。

フレークマイカ(3a)の空隙部によりよく熱硬化性樹脂(3c)を浸透させるために樹脂分 5 0 ~ 7 0 重量 5 とトルエン系溶剤 3 0 ~ 5 0 重量 5 から成るワニスを作る。 このワニスを用いてフレークマイカ(3a)の空隙部を埋めるためと、プリプレグ化

のため、フレークマイカ100重量部に対して前 記ワニス15~25重量部を強布する。熱硬化性 樹脂(3c)としては不飽和ポリエステル樹脂、エポ キシ樹脂等を用いるが、転位凹部を埋める絶縁性 コンパウンド(4) および対地絶縁層(5) に用いられる 樹脂との適合性を考慮して選択することが望まし い。前記して得られたワニス含役フレークマイカ (3a)のシートの片面にポリエチレンテレフタレー トシート(3b)を被着させる。これを 3 0 ~ 8 0 C の温度に保ち、100~ 0.5 mm Hg の 真空中で 真空 脱気処理してプリプレグ複合マイカシートを作る。 従つてこのプリプレグ複合マイカシートは空気を 含まない状態でプリプレグ状になつている。この プリプレグ複合マイカシートを線輪のレーベル転 位部の寸法に合せて切断し所望のプリプレグ絶縁 片(3)を得る。とのプリプレグ絶縁片(3)を第3図お よび第4図に示す位置に挿着し、以下従来例で説 明した如く第4図に示すような絶縁線輪を製造す る。

次に作用について説明する。

公開実用 昭和59一 28255

次に他の奥施例として、プリプレグ絶縁片(3)に 集成マイカを用いる場合について説明する。

この場合は集成マイカ100度量部に対して前 記実施例に記載のワニス25~35度量部を強布 し、前記実施例の如く真空脱気処理することによ つてプリプレグ集成マイカ絶縁シートが得られる。 得られたシートを2~4㎏/㎝の圧力でプレスし、 これを所定の寸法に切断し絶縁片(3)を得る。

とのようにしても前記実施例と同様の作用効果

が得られる。

またフレークマイカのみをプリプレグ絶縁片に用いる場合は、プリプレグ集成マイカシートを得る場合と同工程処理となるが、フレークマイカ100重量部に対してワニスは10~20重量部に選定することのみが異なり、他は同様である。

また、プリプレグ絶縁片の基材に合成樹脂フイルム(ポリエチレンテレフタレートフイルム、ポリイミドフイルム等)を用いる場合は合成树脂フィルム100重量部に対し前記ワニスを5~10重量部強布し、30~60℃の温度に保ち、100~0.5 mHgの真空中で真空脱気すれば良い。

このようにしても最初に述べた実施例と同様の 作用効果が得られる。

尚、本考案は上記し、かつ図面に示した実施例のみに限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で、種々変形して実施できることは勿論である。

[考案の効果]

以上説明したように、本考案によれば、真空脱

公開実用 昭和59一28255

気処理したプリプレグ絶縁片を用いることにより、作業性がよく、絶縁片の位置ずれが生じ難くなり、従つて短絡防止が確実に出来、また tan ð 一電圧 作性が良好な回転 、機の絶縁線輪が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第4図は従来および本考案の一実施例に共通な部分を示すもので、第1図以上で、第1図以上ので、第1図以上ので、第1図以上のではない。第2図はないではない。第4図はからのでは、第4図はたのでは、第4図はたのでは、第4図はたのでは、第4図はたのでは、第4図はたのでは、第4図はたのでは、第5図はそれぞの回転では、第5図はそれぞの回転がある。

1 … 游休素線、

2 … 線輪導体、

3 … 絶縁片、


3a … フレークマイカ、

36 …ポリエチレンテレフタレートシート、

3 c … 樹脂。

代理人 弁理士 井 上 一 男

公開実用 昭和59-28255



469 実開59-28255



